

Tabella 4:
Proprietà fondamentali dei filati di aramidica

Proprietà	Unità	Basso Modulo	Alto Modulo
	Resistenza a trazione	cN/tex	200
Allungamento a rottura	%	3	2,4
Modulo a trazione	cN/tex	5000/6000	7500/9000
Quantità di appretto	%	1	1
Umidità	%	5 - 7	2 - 3,5